

# JAX OVEN ICE FG-2

## 代表性状



### 品名 JAX オープンアイス FG-2

項目	代表性状	試験方法
混和ちょう度	265-295	ASTM D 217
ちょう度	2	
増ちょう %	10-15	
滴点 F(°C)	650(343)	ASTM D 2265
色	透明	
質感	滑らか/粘着性	
酸化安定性 psi loss	5	ASTM D 942
油分離 %	0.50	ASTM D 1742
4 球式耐摩擦・傷 mm	0.84	ASTM D 2266
チムケン OK 荷重 lbs	20	ASTM D 2509
4 球式耐荷重 kgf	200	ASTM D 2596
水分 最大%	0.01	
ベースオイル:	PAO 合成	
粘度@40°C, cSt	60-65	ASTM D 445
粘度@100°C, cSt	9.4-10.2	ASTM D 445
粘度指数	135	ASTM D 2270
流動点 F(°C)	-63(-53)	ASTM D97
NSF 登録番号/カテゴリーコード	134607 / H1	

JAX 製品は、配合及び製造面において継続的に改善されます。ここに示されている値は、本表作成時点での代表的な性状値です。JAX は、随時予告なしに製品データや代表性状値を更新する権利を有します。上記性状が、用途に適っているかどうかの判断は、購入者の責任に帰します。

SDS については、JAX-JAPAN にお問い合わせください。

Above original date is provided by JAX INC.



#### JAX-JAPAN

〒102-0073 東京都千代田区九段北 3-2-2 ユニコビル 8F

[www.jax-japan.com](http://www.jax-japan.com)

[info@jax-japan.com](mailto:info@jax-japan.com)